

Classes de résistance à la corrosion

Brise-soleil orientables

Metalunic® V | Metalunic® V Sinus | Grinotex® III | Grinotex® III Sinus | Aluflex®
Lamisol® III | Lamisol® III Vento | Lamisol® III System | Solomatic® II | Solomatic® II System

Produit	Classes de résistance à la corrosion
Metalunic V	4 ¹
Metalunic V Sinus	4 ¹
Grinotex III	4 ¹
Grinotex III Sinus	4 ¹
Lamisol III	4
Lamisol III Vento	4
Lamisol III System	4
Solomatic II	4
Solomatic II System	4
Aluflex	4

¹ Sans l'option Protect^{PLUS}, le produit a la classe de corrosion 3.

Les tests

- Les tests au brouillard salin sont effectués conformément à la norme ISO 9227.
- Les tests visuels sont effectués conformément à la norme EN 1670.

Classes de résistance à la corrosion selon EN 13659:2015

Classes de résistance à la corrosion	Résistance à la corrosion	Conditions d'utilisation	Durée du test
1	Faible résistance	Utilisation en intérieurs dans une atmosphère sèche chaude	24 h
2	Résistance modérée	Utilisation en intérieurs avec condensation possible	48 h
3	Résistance élevée	Utilisation en extérieurs avec pluie ou rosée occasionnelles ou fréquentes	96 h
4	Résistance très élevée	Utilisation en extérieurs dans des conditions très sévères	240 h