

Classes de résistance à la corrosion

Volets

Volet à pantographes | Volet coulissant pliant | Volet coulissant | Volet battant

Produit	Classes de résistance à la corrosion
Volet à pantographes	4
Volet coulissant pliant	4
Volet coulissant	4
Volet battant	3

Les tests

- Les tests au brouillard salin sont effectués conformément à la norme ISO 9227.
- Les tests visuels sont effectués conformément à la norme EN 1670.

Classes de résistance à la corrosion selon EN 13659:2015

Classes de résistance à la corrosion	Résistance à la corrosion	Conditions d'utilisation	Durée du test
1	Faible résistance	Utilisation en intérieurs dans une atmosphère sèche chaude	24 h
2	Résistance modérée	Utilisation en intérieurs avec condensation possible	48 h
3	Résistance élevée	Utilisation en extérieurs avec pluie ou rosée occasionnelles ou fréquentes	96 h
4	Résistance très élevée	Utilisation en extérieurs dans des conditions très sévères	240 h